



- 基 布/再生ポリエステル100%
- 防炎製品認定番号/F-27103
- 規 格/120cm×50m乱
- 表 面 処 理/撥水加工

**EC23**  
billiard green 透光率 1%未満  
ビリヤードグリーン  
Mansel value(マンセル値)  
(H)1.67BG(V)3.77(C)8.14

**EC31**  
sax blue 透光率 3%  
サククスブルー  
Mansel value(マンセル値)  
(H)9.88B(V)5.86(C)7.91

**EC11**  
white 透光率 19%  
ホワイト  
Mansel value(マンセル値)  
(H)6.16Y(V)9.43(C)0.60

**EC24**  
teal green 透光率 1%未満  
ティールグリーン  
Mansel value(マンセル値)  
(H)0.78B(V)3.35(C)6.12

**EC25**  
arabian blue 透光率 1%未満  
アラビアンブルー  
Mansel value(マンセル値)  
(H)3.52PB(V)3.22(C)8.78

**EC12**  
grege 透光率 20%  
グレージュ  
Mansel value(マンセル値)  
(H)9.69YR(V)7.99(C)2.06

**EC22**  
forest green 透光率 1%未満  
フォレストグリーン  
Mansel value(マンセル値)  
(H)6.75BG(V)2.52(C)2.65

**EC26**  
royal blue 透光率 1%未満  
ロイヤルブルー  
Mansel value(マンセル値)  
(H)6.91PB(V)3.00(C)7.82

**EC14**  
cafe au lait 透光率 3%  
カフェ・オ・レ  
Mansel value(マンセル値)  
(H)9.30YR(V)5.82(C)2.29

**EC33**  
moss green 透光率 1%未満  
モスグリーン  
Mansel value(マンセル値)  
(H)1.03G(V)3.84(C)3.29

**EC30**  
indigo 透光率 1%未満  
インディゴ  
Mansel value(マンセル値)  
(H)9.83PB(V)2.14(C)1.73

**EC15**  
medium gray 透光率 2%  
ミディアムグレー  
Mansel value(マンセル値)  
(H)8.03YR(V)5.62(C)0.38

**NEW EC34**  
cherry pink 透光率 測定中  
チェリーピンク  
Mansel value(マンセル値) 測定中

**EC32**  
purple 透光率 1%未満  
パープル  
Mansel value(マンセル値)  
(H)3.81P(V)3.23(C)3.28

**EC29**  
black 透光率 1%未満  
ブラック  
Mansel value(マンセル値)  
(H)9.23PB(V)1.63(C)0.07

**ご注意:**

●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に樹脂コーティングを施してあります。日光が当たると変色を促進する原因となりますので、ご注意ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施していません)